

# Technisches Merkblatt

## NIRLAT Parkettfugenmasse PF 25

Stand: MÄRZ 2006

Seite 1 von 2

### Beschreibung

NIRLAT Parkettfugenmasse PF 25 ist ein einkomponentiger, lösungsmittel- und silikonfreier bzw. haftstarker Dichtstoff auf Acrylharzdispersionsbasis. Dieser standfeste und überstreichbare Dichtstoff ist auch auf leicht feuchten Untergründen verarbeitbar.

NIRLAT Parkettfugenmasse PF 25 verfügt über eine sehr gute Haftung auf Holz, Parkett, Laminat, Kork, Mauerwerk, Putz, Beton, nicht rostende Metalle und Kunststoff (kein PE, PP, Teflon<sup>®</sup>, u.ä.). Nach der Aushärtung ist die NIRLAT Parkettfugenmasse PF 25 überstreichbar und verhindert den schädigenden Wassereintritt durch die Fugen in den Untergrund. Das Produkt ist nur sehr bedingt schleifbar.

### Anwendungsgebiete

NIRLAT Parkettfugenmasse PF 25 ist eine Spezial-Dichtungsmasse zur Abdichtung von Anschlussfugen für Holz-, Laminat-, Kork- und Parkettfußböden. Aufgrund der silikonfreien Rezeptur sind die entstehenden Schleifstäube nicht haftungsfeindlich für nachträglich aufzubringende Parkettlacke. Anschlussfugen an Sockelleisten, Türschwellen und Heizungsrohrdurchstichen werden dauerhaft abgedichtet. Durch die verschiedenen gängigen Holzfarbtöne kann NIRLAT Parkettfugenmasse PF 25 auch zur Ausbesserung von Möbeln eingesetzt werden.

### Produkteigenschaften

- \* lösungsmittelfreier Klebstoff auf Acryldispersionsbasis
- \* überstreichbar, da silikonfrei
- \* witterungsbeständig
- \* alterungsbeständig
- \* hohe Anfangsklebkraft
- \* pilzhemmend

### Technische Daten

Dichte	1,66 ± 0,05 g/ml
Verarbeitungszeit	15 Minuten
Hautbildungszeit*	10 – 15 min.
Durchhärtungszeit*	1-2 mm/Tag
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit	- 20°C bis + 80°C
Shore A-Härte nach DIN 53505	25
Reißdehnung nach DIN 53504	200%
Zulässige Gesamtverformung	12,5%

\* 23°C/50% rel. LF

Nirlat Deutschland, Martin Schönewolf  
Fulinpachstr. 10, D-83075 Bad Feilnbach

Tel.: 08066-884-875  
Fax: 08066-884-994

Mail: [info@nirlat-germany.de](mailto:info@nirlat-germany.de)

[www.nirlat-germany.de](http://www.nirlat-germany.de)

# Technisches Merkblatt

## NIRLAT Parkettfugenmasse PF 25

Stand: MÄRZ 2006

Seite 2 von 2

### Verarbeitung

Die Haftflächen müssen sauerhaft tragfähig, trocken, frei von Staub, Fett und anderen Substanzen sein, welche die Haftung beeinträchtigen können. Stark saugende Untergründe (wie z.B. Putz, oder Mauerwerk) sind mit verdünnter Parkettfugenmasse PF 25 (1 : 1 mit Wasser) vorzustreichen.

Um eine 3-Flanken-Haftung zu vermeiden, bei denen es zu einer mittigen Rißbildung kommen kann, müssen die Fugen mit einer geschlossenzelligen PE-Rundschnur zu hinterfüllen. Vor Einbringen der Dichtungsmasse sollten die Fugenränder mit einem Klebeband begrenzt werden. Den Dichtstoff gut an die Fugenflanken anpressen, mit einem neutralen, nicht färbenden Glättmittel zu glätten. Zuletzt das Klebeband wieder entfernen.

### Besondere Hinweise:

Parkettfugenmasse PF 25 besitzt eine mittlere Elastizität und kann geringe Bewegungen aufnehmen. Für Dehnungsfugen ist dieses Produkt nicht geeignet. Hierfür bitte dauerelastische Silikondichtstoffe, oder unser Produkt SIL-FLEX SF 25 verwenden. Aufgrund der Vielzahl der am Markt befindlichen Anstrichsysteme empfehlen wir die Verträglichkeit zu überprüfen, oder Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik zu halten.

### Anwendungseinschränkungen:

Längere Wassereinwirkung ist zu vermeiden. Der Kontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen ist zu vermeiden.

### Lagerung und Haltbarkeit

36 Monate in ungeöffneter Verpackung bei trockener und kühler Lagerung.

### Verpackung / Farben

310 ml Kartusche

Ahorn-hell, Ahorn, Buche-gedämpft, Eiche-dunkel, Nussbaum und Mahagoni

Nirlat Deutschland, Martin Schönewolf  
Fulinpachstr. 10, D-83075 Bad Feilnbach

Tel.: 08066-884-875  
Fax: 08066-884-994

Mail: [info@nirlat-germany.de](mailto:info@nirlat-germany.de)

[www.nirlat-germany.de](http://www.nirlat-germany.de)